

WallGard Graffiti BARRIER

Reverzibilis falfirka elleni védelem bármilyen aljzatra



ALKALMAZÁSI TERÜLET

- Márvány, gránit és más természetes kőburkolat védelme szóró flakonnal festett graffiti ellen.
- Nedvszívó és nem-nedvszívó homlokzatok védelme.

Alkalmazási példák

Potenciális graffiti célú bármely felület, ami:

- bármilyen természetes kő homlokzat;
- tégl- vagy betonelem homlokzat;
- beton homlokzatok;
- nagynyomású tisztításnak ellenálló festett vakolatok;
- festett faanyag.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

A **WallGard Graffiti Barrier** homlokzatok reverzibilis falfirka elleni védelmére kifejlesztett vizes emulziós polimer viasz.

A **WallGard Graffiti Barrier** kitölti a felületi pórusokat, nem módosítja a páraáteresztő- képességet, olyan olaj- és vízlepergető védelmet hoz létre, amely megakadályozza a falfirka festék mélyre hatolását.

A **WallGard Graffiti Barrier** réteg nem módosítja a felület megjelenését.

Az olyan felületeken, mint csiszolt márvány, kerámia burkolólap, alacsony nedvszívó képességű anyagok a kezelt felületek kissé mattá válhatnak.

Ezért előzetes értékelés javasolt. A legjobb eredmény miatt kezelje a párkányzatot, a mozgási hézagokat illetve a vezető részeket.

A **WallGard Graffiti Barrier** könnyen eltávolítható nagynyomású forróvizes (kb. +80°C-os) tisztítással.

FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK

- Ne használja a **WallGard Graffiti Barrier**-t felületek szilárdítására.
- Ne hígítsa a **WallGard Graffiti Barrier**-t oldószerral vagy vízzel.
- Ne használja a **WallGard Graffiti Barrier**-t vízzel telített aljzatokon, vagy ha eső valószínűsíthető.
- Ne hordja fel a **WallGard Graffiti Barrier**-t +8°C alatt, és +35°C felett.

Megjegyzés: A **WallGard Graffiti Barrier**-rel kezelt felületekről a falfirka nagynyomású, +80°C-os tisztítással távolítható el. A tisztítás megkezdése előtt, hogy az aljzat kibírja-e a fent írt eljárásnál keletkező terhelést.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Aljzatelőkészítés

A **WallGard Graffiti Barrier**-rel kezelendő felület legyen teljesen tiszta és szilárd.

A felhordás előtt a felületről eltávolítson minden, a mély beszívódását akadályozó szennyeződést, port, olajat, zsírt, festéket, sókivirágzást csiszolással, homokfúvással vagy nagynyomású vízsugárral.

Várjon néhány órát a **WallGard Graffiti Barrier** felhordása előtt, amelyet enyhén nyirkos aljzatra is felhordhat.

A WallGard Graffiti Barrier előkészítése

A **WallGard Graffiti Barrier** felhasználásra kész, hígítószerekkel vagy vízzel hígítani nem szabad.

Felhordás

A **WallGard Graffiti Barrier** felhordható ecsettel, hengerrel vagy szóróval.

Ez utóbbi szabálytalan felületeknél előnyösebb. A teljes impregnálás miatt a **WallGard Graffiti Barrier**-t egyrétegben hordja fel a beszívódásáért.

Nagyon nedvszívó aljzatra, ha szükséges, hordjon fel egy második réteget +20°C-on 20 perc múlva.

Falfirka eltávolítás

A **WallGard Graffiti Barrier**-rel kezelt felületekről a falfirka nagynyomású, +80°C-os tisztítással távolítható el. A felületbe mélyebben behatolt falfirkanyom **WallGard Graffiti Remover Gel**, különleges oldószeres zselével távolítható el (lásd termékismertetőjét).

A falfirka nagynyomású vízsugárral eltávolítása után újítsa fel a védelmet egy új **WallGard Graffiti Barrier** réteg felhordásával.



Nagynyomású vízsugaras tisztítás
WallGard Graffiti Barrier-rel kezelt
grániton



WallGard Graffiti Barrier-rel kezelt
beton tisztítása



Nagynyomású vízsugaras tisztítás
WallGard Graffiti Barrier-rel kezelt
carrarai márványon

TISZTÍTÁS

Ecseteket, hengereket, eszközöket vízzel moshatja le, amíg a termék még friss.

ANYAGSZÜKSÉGLET

Az aljzat nedvszívó képességétől függően rétegenként 30-150 g/m² között változik.

KISZERELÉS

5 kg-os és 20 kg-os kannákban kerül forgalomba.

ELTARTHATÓ

Száraz helyen, +5°C és +35°C közötti tárolva eredeti, bontatlan csomagolásban 12 hónapig.

AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS A FELHORDÁS SORÁN BETARTANDÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A **WallGard Graffiti Barrier** irritálja a szemet. A bedolgozás során javasolt védőruházat, védőszemüveg és kesztyű használata, és a vegyi anyagok felhasználása során szokásos óvintézkedések megtétele. Ha termék bőrrre vagy szembe kerül, azonnal mossa le bő vízzel és forduljon orvoshoz. További és teljeskörű információt a termék biztonságos használatáról az érvényes Biztonsági Adatlap tartalmaz. SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK.

MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)

TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK

Állag:	sűrűnfolyós
Szín:	tejfehér
Sűrűség (g/cm ³):	0,98
Brookfield viszkozitás (cPs):	30
Szárazanyag tartalom (%):	14
Éghetőség:	nem

ALKALMAZÁSI ADATOK

Száradási idő:	20 perc +20°C-on
Bedolgozási hőmérséklet:	+8°C-tól +35°C-ig
Anyagszükséglet (g/m ²):	30 és 150 között

FIGYELMEZTETÉS

A termékismertetőben feltüntetett műszaki adatok, javaslatok és utasítások mindig csak a megadott feltételek mellett érvényesek. Az ettől eltérő munkakörülményekre és felhasználási területekre nem jelentenek kötelezettséget. Amennyiben a fentiekben ismertetettől eltérő munkakörülmények között vagy felhasználási területeken akarják a terméket használni, akkor a termék használatának megkezdése előtt megfelelő számú próbát kell végezni. Bár a termékismertetőben szereplő műszaki adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, ettől függetlenül csak a termékeink mindig azonos minőségére vállalunk garanciát. A termékismertető aktuális változata elérhető a www.mapei.hu honlapunkon

40-10-2015 (H)

Az itt megjelent szövegek, fotók és illusztrációk bármilyen másolása tilos és törvény által büntetendő

